

ALFAFIX ST

Technologický návod č.:21-3

Číslo bezpečnostného listu:

21a

Zloženie:

polymérne spojivá, modifikujúce prísady, mikromleté vápencové plnivo, biocidne prostriedky (ochrana proti plesniam, hubám, riasam)

Všeobecný popis:

ALFAFIX ST je jednozložková vodou riediteľná akrylátová hmota pre tenkovrstvé lepenie. Používa sa na lepenie skloláskovitých tapiet a ľahkých polystyrénových stropných kaziet.

Prednosti:

vodou riediteľné lepidlo na tapety, je súčasťou systému BALET 1

Merná jednotka:

kg

Spotreba na m2:

0,3 až 0,6 kg/m²

Spotreba závisí na použití, spôsobe lepenia a rovinnosti podkladu.

Výdatnosť:

44,4 m² / vedierko (20 kg) podľa spôsobu lepenia a rovnosti podkladu

Zrinitosť:

neudáva sa

Balenie:

Balí sa do 20 kg plastových vedier.

Colný kód:

3214900000

Farebnosť:

prírodný odtieň

Riedenie:

Nanáša sa v konzistencii dodanom výrobcem.

Podklady:

Lepiť je možné na bežné podklady (súdržná pevná omietka, betón, plynosilikát, penobetón, pálené tehly, sadrokartón, drevotrieska). Lepenie je možné vykonávať na vápenné ani glejové nátery. Túto nepevnú vrstvu je treba pred aplikáciou odstrániť oškrabaním alebo obrúsením. Pri lepení na netuhé a objemovo nestabilné podklady (vláknocement, drevotrieska, drevovláknité dosky, drevo, umakart, lamináty a pod.) v priestoroch vystavených podstatným zmenám vlhkosti a teplôt je nutné zodpovedajúcu prípravu podkladu a technológiu lepenia stanoviť podľa konkrétnych podmienok po konzultácii s výrobcem. Savé podklady napúšťame penetračným roztokom. Obzvlášť nasiakavé podklady a podklady po oškrabaní vápenných či glejových náterov je nutné penetrovať dvakrát. Používajú sa penetračné laky NL, EH alebo AD, prípadne základná farba HC-4. Ľahko nesavé podklady – EPS, prebrúsený polyuretán alebo extrudovaný polystyrén – nie je nutné napúšťať.

Upozornenie:

Uvedené údaje sú zostavené podľa súčasného stavu techniky. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich aplikačných skúseností a výsledkov testu hmôt. Nemôžu však zohľadňovať miestne podmienky pri ich aplikácii, preto z nich nie je možné vyvodiť právnu záväznosť. V prípade pochybností alebo potreby riešenia špecifických technických problémov sa s nami, prosím, skontaktujte.

Príprava hmoty:

Hmota sa dodáva v konzistencii vhodnej na priamemu nanášanie. Pred použitím sa len premieša, najlepšie miešacím nástavcom na elektrickej vŕtačke. Doba miešania je 1 až 2 minúty podľa miešacieho zariadenia. Hmota sa spracováva pri teplote +5 °C až +30 °C, pričom teplota podkladu, lepeného materiálu, suchej zmesi a vody pred miešaním musí byť taktiež v tomto rozmedzí.

Doba spracovateľnosti:

neudáva sa

Popis nanášania:

Lepiacu hmotu ALFAFIX ST sa nanáša vhodným štetcom alebo PUR valčekom so strednou štruktúrou na pripravený podklad. Súvisiace plochy (okná, dvere, zábradlia, rozvádzače a pod.) je treba chrániť proti znečisteniu (fóliou, snímateľným lakom, ochranným náterom a pod.). Znečistené miesta sa musia včas očistiť, pretože odstránenie zaschnutej hmoty je ťažké.

Požiadavky na rovinnosť:

neudáva sa

Klimatické podmienky pri nanášaní:

Rozmedzie pracovných teplôt je +5 °C až +30 °C, pričom teplota podkladu, lepeného materiálu a lepiacej hmoty musí byť tiež v tomto rozmedzí. Práca sa neodporúča vykonávať počas dažďa ani pri vyšších teplotách na priamo oslnených plochách. V tomto prípade je potrebné vhodným spôsobom zatieniť oslnené plochy. Nanosená hmota sa musí vhodným spôsobom chrániť pred mrazom a dažďom do úplného vyschnutia.

Bezpečnostné predpisy:

ALFAFIX ST nie je horľavá kvapalina v zmysle CSN 65 0201. Neobsahuje toxické Organické rozpúšťadlá. Nie je klasifikovaná ako nebezpečná látka (prípravok) v zmysle zákona č.356/2003 Sb. v platnom znení.

Obsah VOC : 5,1 g/l hmoty pripravené k použitiu.

Prvá pomoc:

Pri práci si chráňte pokožku a oči proti postriekaniu, nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou a ošetrte ich reparačným krémom. Pri zasiahnutí očí ich umyte vodou minimálne 15 minút. Pri požití ihneď vypláchnite ústa, vypite najmenej 0,5 l vody, nevyvolávajte zvracanie a vždy vyhľadajte lekára.

Odporúčané náradie:

maliarsky štetec, PUR valček so strednou štruktúrou

Kvalita:

Výrobok ako definovaná súčasť ETICS je v zhode s požiadavkami vyplývajúcimi z označením CE. K uvedenému použitiu je certifikovaný a skúšaný akreditovaným skúšobným laboratóriom. Pri výrobe je kontrolovaný podnikovým laboratóriom podľa certifikovaného systému riadenia akosti CSN EN ISO 9001.

Skladovanie:

Výrobok sa musí skladovať v pôvodných obaloch chránených pred vlhkosťou, priamym oslnením pri teplote minimálne +5 °C. Za uvedených podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale.

Likvidácia:

Likvidácia nepoužitelných zvyškov sa vykonáva zabezpečením prístupu vzduchu a po vyschnutí deponovaním ako stavebný odpad. Použité obaly sa likvidujú ako ostatný odpad podľa platnej legislatívy.