

# BETADEKOR AF P

## Technologický návod č.: 29-8

### Číslo bezpečnostného listu:

29b

### Zloženie:

polymérne spojivá, pigmenty, plnivá, modifikujúce prísady, biocídne prostriedky (ochrana proti plesniam, hubám, riasam)

### Všeobecný popis:

BETADEKOR AF P je vodou riediteľná akrylátová tenkovrstvá rustikálna omietkovina. Služi na konečnú povrchovú úpravu fasád a stien v exteriéri a interiéri, sadrokartónových dosiek a pre konečnú povrchovú úpravu základných vrstiev vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ďalej len ETICS) radu STX.THERM PRIMA.

### Prednosti:

Omietkoviny sú dodávané v širokej škále odtieňov (viď. aktuálne vzorkovníky). Vytvrdená vrstva vykazuje vysokú pružnosť, zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie a je dlhodobodolná voči pôsobeniu poveternostných vplyvov a UV žiareniu. Hmotnosť obsahuje prísady obmedzujúce výskyt rias, húb a plesní. Vytvorený povrch umožňuje umývanie znečistených miest prúdom vody, popri prípade vodou s prídavkom saponátu.

### Merná jednotka:

kg

### Spotreba na m<sup>2</sup>:

BETADEKOR AF15 P - 2,4 až 2,8 kg/m<sup>2</sup>

BETADEKOR AF20 P - 2,8 až 3,6 kg/m<sup>2</sup>

BETADEKOR AF30 P - 3,3 až 4,0 kg/m<sup>2</sup>

### Výdatnosť:

7,8 m<sup>2</sup> / vedierko (25 kg) podľa zrnitosti

### Zrnitosť:

15, 20, 30

### Balenie:

Výrobok sa balí do 15 kg, resp. 25 kg plastových vedier.

### Colný kód:

3214900000

### Farebnosť:

plná farebná škála

### Riedenie:

Konzistenciu je možné upraviť pridaním max. 2 % pitnej vody.

### Podklady:

Podklad musí byť pevný a súdržný, očistený od prachu, mastných škvŕn a všetkých nečistôt, ktoré by mohli znížiť príľnavosť omietky k podkladu. Vhodné sú kvalitné, vyzreté (najmenej 28 dní) vápennocementové, cementové, polymércementové omietky a tmely, betón, bezškárové základné vrstvy ETICS radu STX. THERM PRIMA (vyzreté, minimálne však 24 hodín), sadrokartónové dosky a upravené povrchy drevotrieskových (len interiér), cementotrieskových a cementovláknitých dosiek. Objemovo nestabilné podklady sa musia najprv ošetriť vrstvou zo stierkovej hmoty (ALFAFIX S1, S11) a sklenenou sieťovinou. Tie podklady, pri ktorých sa predpokladá nárast vlhkosti v zimnom období, musia byť mrazuvzdorné. Nepevné, nesúdržné a znečistené miesta podkladu je potrebné mechanicky odstrániť, prípadne vyspraviť. Taktiež je potrebné odstrániť, oškrabaním, pôvodné vápenné alebo glejové nátery. Podklady musia byť rovné s rovnomernou a prirodzenou štruktúrou povrchu, so zapravenými hranami. Podklady s nevyhovujúcou rovinnosťou musia byť vyspravené, vyrovnané, prípadne vyhladené. Pred nanosením konečnej povrchovej úpravy sa podklad ošetrí vodou riediteľnou základnou farbou HC-4 P.

### Upozornenie:

Uvedené údaje je zostavené podľa súčasného stavu techniky. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich aplikačných skúseností a výsledkov testu hmôt. Nemôžu však zohľadňovať miestne podmienky pri ich aplikácii, preto z nich nie je možné vyvodit' právnu záväznosť. V prípade pochybností alebo potreby riešenia špecifických technických problémov sa s nami, prosím, skontaktujte.

### Príprava hmoty:

Hmotnosť sa musí pred nanosením premiešať rychlobežným miešadlom (nástavec vŕtačky) alebo miešačkou s núteným miešaním. Hmotnosť sa dodáva v pastovej konzistencii a

nevyžaduje žiadne úpravy. Konzistenciu je možné prípadne upraviť pridaním max. 2 % pitnej vody. Prímiešavanie iných prísad je zakázané. Na ucelené plochy je nutné použiť materiál rovnakej výrobnéj šarže. Pri spracovávaní viacerých šarží je potrebné vzájomne ich miešať a jednotne riediť. Zásadne je nutné dodržiavať stálu konzistenciu hmoty pre súvisiace plochy.

### Doba spracovateľnosti:

neudáva sa

### Popis nanášania:

Omietkovina sa nanáša nerezovým hladítkom. Štruktúra sa následne vytvaruje uhladením alebo dezénovaním pomocou nerezového alebo plastového hladítka. Ďalšou možnosťou je nanášanie vzduchovým striekaním so zdrojom tlakového vzduchu najmenej 300 l/min. pri tlaku 0,18 až 0,30 MPa. Odporúča sa tryska s priemerom minimálne 3 mm a nastavením tlaku na minimálnu prevádzkovú hodnotu. Uhladzovanie nie je nutné. Na ucelené plochy je potrebné použiť materiál rovnakej výrobnéj šarže. Pri spracovávaní viacerých šarží je potrebné vzájomne ich miešať a jednotne riediť. Zásadne je potrebné dodržiavať stálu konzistenciu hmoty pre súvisiace plochy. Ucelené plochy sa musia vykonávať naraz dostatočným počtom zaškolených pracovníkov. Ak to nie je možné zabezpečiť, je treba plochu vhodne rozčleniť pri zohľadnení možných odchýlok. Súvisiace plochy (okná, dvere, zábradlia, rozvážače a pod.) je treba chrániť proti znečisteniu (fóliou, snímateľným lakom, ochranným náterom a pod.). Znečistené miesta sa musia včas očistiť, pretože odstránenie zaschnutej hmoty je ťažké.

### Požiadavky na rovinnosť:

maximálna veľkosť zrna + 0,5 mm na 1 m dĺžky

### Klimatické podmienky pri nanášaní:

Práce nie je možné vykonávať počas dažďa, hmly, silného vetra ani na priamo oslnených plochách. Rozmedzie pracovných teplôt je +5 °C až +30 °C (vzduch aj podklad) a nanosená hmota musí byť zabezpečená proti mrazu a dažďu až do úplného vyschnutia.

### Požiadavky na vyzretie podkladu:

Omietkovinu je možné nanášať až po úplnom zaschnutí penetračného či základného náteru v závislosti na klimatických podmienkach – minimálne 4 hodiny, pri teplotách nižších +10 °C a vysokej relatívnej vlhkosti až 24 hodín.

### Bezpečnosť (R-vety):

R 52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

### Bezpečnostné predpisy:

BETADEKOR AF P nie je horľavou kvapalinou v zmysle STN 65 0201, neobsahuje toxické organické rozpúšťadlá a nie je klasifikovaná ako nebezpečná látka (prípravok) v zmysle zákona č. 356/2003 Zb. v platnom znení.

0100P VOC: Kategória výrobku A, subkategória výrobku I. Najvyššia prípustná hodnota obsahu VOC vo výrobku pripravenom k použitiu je 200 g/l hmoty.

Maximálny obsah VOC vo výrobku v stave pripravenom k použitiu je 6,3 g/l hmoty.

### Prvá pomoc:

Pri práci si chráňte pokožku a oči proti postriekaniu, nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou a ošetríte ich reparačným krémom. Pri zasiahnutí očí ich umyte vodou minimálne 15 minút. Pri požití ihneď vypláchnite ústa, vypite najmenej 0,5 l vody, nevyvolávajte zvracanie a vždy vyhľadajte lekára.

### Odporúčané náradie:

nerezové hladítko, plastové hladítko

### Kvalita:

K uvedenému použitiu je certifikovaný a skúšaný akreditovaným skúšobným laboratóriom. Pri výrobe je kontrolovaný podnikovým laboratóriom podľa certifikovaného systému riadenia akosti CSN EN ISO 9001.

### Skladovanie:

Výrobok sa musí skladovať v pôvodných obaloch chránených pred vlhkosťou, priamym oslnením pri teplote minimálne +5 °C. Za uvedených podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale.

### Likvidácia:

Likvidácia nepoužiteľných zvyškov sa vykonáva zabezpečením prístupu vzduchu a po vyschnutí deponovaním ako stavebný odpad. Použité baly sa likvidujú ako ostatný odpad podľa platnej legislatívy.



11

**STOMIX, spol. s r.o., 790 66 Skorošice 197**  
**Czech Republic, IČ: 48400874**  
**EN 15824**  
**Vonkajšia a vnútorná omietka s organickým spojivom**

**Priepustnosť pre vodnú paru:**  $V_2$   
**Permeabilita vody v kvapalnej fáze:**  $W_3$   
**Súdržnosť:** 0,7 MPa  
**Trvanlivosť:** NPD  
**Tepelná vodivosť:** 0.8 W(m.k)  
**Reakcia na oheň:** Eurotried F